

FICHA TECNICA

Cliente	ANWO
Producto	FILM ANWO
Código	107000
Descripción	FILM LAMINADO

Aplicación: Se certifica que todas las materias primas utilizadas en la conversión de film, según la declaración de nuestros proveedores, cumplen con todas las regulaciones vigentes, en especial los artículos 123 y 126 del RSA, que expresa que la estructura y composición de nuestros envases son inocuos para el envasado de alimentos.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

OTR @25°C (77 °F) 0% HR	cc/m ² /día	Método de prueba ASTM D3985	Espesor	Valor	
	cc/100in ² /día		17	2.400	
WVRT @ 37,8°C(100°F)90%HR	g/m ² /día	Método de prueba ASTM F1249	Espesor	Valor	
	g/100in ² /día		17	7,20	
Inicio de sello (40 psi 0,5s)	120° C				
Condiciones de almacenamiento	Es recomendable almacenar este producto en un lugar fresco y seco				

COMPLEJO

Material	Espesor	Gramaje	Tolerancia
BOPP MET	17,00	15,80	5% (+/- g/m ²)
PE TTE	125,00	115,60	5% (+/- g/m ²)
APLICACIÓN DE TINTA		1,50	5% (+/- g/m ²)
APLICACIÓN DE ADHESIVO		2,50	5% (+/- g/m ²)
	Peso Complejo	135,40	g/m²

VARIABLES CONTROLADAS		TOLERANCIAS	VALORES
Ancho Film	780	±2 mm	OK
Paso Taca	320	±2 mm	OK
Figura cliente	1	...	OK
Tipo de Impresión	SUP	...	OK
Código de barras	0	...	OK
Textos y diseño según	Cliente	...	OK
Nº Parches	2 x Bobina	Máximo	OK
Diámetro alma	76mm	+1,0 mm /- 0,0 mm	OK
Diámetro de la bobina	128 Mts /175 MM APROX	±30 mm	OK
Gramaje x Unidad	33,796	+/- 5 %	OK
Coef. De Fricción (COF)	0,25	0,1 - 0,3	OK
Aplicación de Cera	#N/A	+1,0/-1	N/A
Punto de Corte	Según Printer	...	OK
Embalaje Rollos	Funda de Polietileno	...	OK
Embalaje Bolsas	Cajas de Carton	...	OK

Nota: GARANTÍA DE LOS FILM ES DE 180 DIAS PARA EFECTOS COMERCIALES.



Impresiones Gráficas Ltda.
Santa Josefina 12352 | Parque Industrial Estrella del Sur | San Bernardo | Santiago | Chile
e-mail: info@impregraf.cl | www.impregraf.cl

Tel. (56 2) 923 71 00 Fax. (56 2) 360 18 48